



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L4350



# 检验检测报告

报告编号: TL226-240380

样品名称 亚士小快手防霉内墙漆

型号规格 内墙面漆

委托单位 亚士漆(上海)有限公司

检验类别 普通送样

上海建科检验有限公司  
国家建筑工程材料质量检验检测中心





中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L4350

上海建科检验有限公司  
国家建筑工程材料质量检验检测中心  
检验检测报告

检验类别：普通送样

报告编号：TL226-240380

委托编号：TL22-240023

第1页共3页

委托单位	亚士漆（上海）有限公司	联系方式	18117447600
单位地址	上海市青浦工业园区新涛路28号	委托日期	2024年01月02日
样品名称	亚士小快手防霉内墙漆	样品编号	TL22-240023-01
生产单位	亚士创能新材料（重庆）有限公司	生产日期	--
型号规格	内墙面漆	批号	--
样品数量	2kg	代表数量	--
商 标	--	到样日期	2024年01月02日
样品状态	白色粘稠液体		
判定依据	--		
检验日期	2024年01月03日~2024年02月07日	签发日期	2024年03月22日
检验地点	上海市申富路568号		
检验结论	该样品本次检验结果见汇总页。  检验机构（盖章）		
备 注	--		

批准：胡晓珍

胡晓珍

审核：李剑

李剑

编制：王东惠

王东惠



上海建科检验有限公司  
国家建筑工程材料质量检验检测中心  
检验检测报告

检验类别：普通送样  
委托编号：TL22-240023

报告编号：TL226-240380  
第2页 共3页

检测结果汇总					
序号	检测项目	标准值	检测结果	检测方法	单项判定
1	耐霉菌性，级	--	0	GB/T 1741-2020	--
说明	应委托单位要求： 1、序号1项按GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》进行检测。 ——选用培养皿法，培养时间：28d。载体：铝板。试板制备：第一道120μm，间隔6h后第二道80μm。养护条件：温度（23±2）℃、湿度（50±5）%RH。养护7d。 ——实验菌种：黑曲霉CGMCC 3.5487、黄曲霉CGMCC 3.3950、腊叶芽枝霉CGMCC 3.2757、宛氏拟青霉CGMCC 3.4253、桔青霉CGMCC 3.2913、绿色木霉CGMCC 3.2941、出芽短梗霉CGMCC 3.837、链格孢CGMCC 3.4255。				

联系方式：上海市申富路568号（邮编：201108）021-54428584 / 54425584

JC/BG 6-043-2021-1

- 声明：
- 1、以上检验结果委托单位如有异议，请在报告收到之日起十五日内提出。
  - 2、未经本机构同意，不得部分复制本报告。
  - 3、本机构不负责为委托方所提供样品相关信息及企业信息真实性的证实。
  - 4、委托单位应妥善保管报告，承担因保管不当造成信息泄露的全部损失。
  - 5、送样检验结果仅对来样负责。



上海建科检验有限公司  
国家建筑工程材料质量检验检测中心  
检验检测报告

检验类别：普通送样  
委托编号：TL22-240023

报告编号：TL226-240380  
第3页共3页

报告附图



测试前



测试后

有限公司

(本报告内容结束)